

PARCHE DE HORMIGÓN

SMT-254

REVISADO EL 03/07/04

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

El parche de concreto es un parche para aplicación con llana 100 % acrílico de cuerpo pesado diseñado para rellenar grietas más grandes de hasta 1" de ancho en superficies de concreto. El parche de concreto también se puede usar para rellenar y reparar áreas dañadas y astilladas en concreto de hasta 1/4" de profundidad.

USOS

Ideal para reparar superficies de concreto interiores y exteriores.

COLOR

Arena natural.

Análisis químico y físico	
Tipo	Emulsión acrílica
Libras por galón a 25 °C (77 °F)	15,2 ± 0,2
% De material no volátil	80 ± 5
Viscosidad a 25 °C (77 °F) (Unidades de Kreb)	143+
Olor	Amoniaco leve
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie a fondo el área para preparar. Elimine todo el polvo suelto, la suciedad y los escombros.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Usar sin modificar. NO DILUIR.

APLICACIÓN

Aplique el parche de concreto con una llana rectangular o con una espátula. Extienda y alise el material al ras de la superficie contigua. Permita que el material se seque y cure durante 48 horas antes de reanudar el tránsito peatonal o vehicular.

IMPORTANTE

Revuelva antes de usar. Las temperaturas deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y durante un período de al menos 24 horas después de la aplicación. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite el congelamiento del líquido. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

TIEMPO DE SECADO

Espere 48 horas antes de reanudar el tránsito peatonal o de vehículos.

ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL

Por lo general, un galón llenará aproximadamente 75-150 pies de grietas dependiendo de la profundidad y el ancho de la grieta. La cobertura de los parches depende de la profundidad de la reparación.

PRECAUCIONES

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No ingerir. En caso de ingestión, consulte inmediatamente a un médico. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua durante 15 minutos y consulte a un médico. Cuando no esté en uso, mantenga los recipientes bien cerrados y en posición vertical para evitar derrames.

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Se considera que las declaraciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas y están destinadas a proporcionar una guía para las prácticas de aplicación aprobadas. Como la mano de obra, el clima, la construcción, el estado del pavimento, las herramientas utilizadas y otras variables que afectan los resultados exceden nuestro control, el fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto únicamente. El fabricante renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.